



# K E R A M A

**STIJLVOLLE EN**  
**ROBUUSTE KUNSTSTOF**  
BUITENVLOEREN & GEVELS.

Veiligheidsinformatie  
brochure

HOLLYWOOD COLLECTIE

April 2024

# Overzicht

De Supradeck Hollywood kunststof planken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en met een houtnerf afwerking van hoogwaardige PU.

- Materiaal: Gerecycled Kunststof (PVC) en geavanceerde PU toplaag.
- Waterdicht materiaal, dus geen last van hechting van schimmels en groene aanslag.
- PU oppervlak blijft ongeveer 30% koeler dan WPC.
- Vlekresistent, kleurvast en krasvast.
- Gemaakt van ongeveer 60% gerecycled materiaal.
- Antislip R12
- Eenvoudige te reinigen met water.
- Hoge kwaliteit: 30 jaar beperkte garantie.



## Inhoud

1. Overzicht	3
2. Technische gegevens	4
3. Kleuren en vormen	5
4. Clipbevestiging	6
5. TOPSCREWING	7
6. SIDESCREWING	9

# Technische gegevens

<b>Coefficient of friction on dry floor surfaces / EN 13893:2002</b>	Class C
<b>Determination of slip resistance of pedestrian surfaces. EN 16165:2021</b>	Class R12
<b>Density - ISO 1183-1:2019 Method A</b>	0.868g/cm <sup>3</sup>
<b>Flexural Strength - ASTM D790-10 Procedure A</b>	34.5MPa
<b>Slipperiness - CEN/TS 15676:2007</b>	Surface condition: Dry Longitudinal direction: Mean: 90 / Min.: 78 Surface condition: Wet Longitudinal direction: Mean: 68 / Min.: 62
<b>Charpy Impact Resistance - EN ISO 179-1:2010</b>	Charpy Impact Strength: 77.25 kJ/cm <sup>2</sup>
<b>Shore Hardness - With Ref to ASTM D2240-05 (2010)</b>	D/70/1
<b>Falling Mass Impact Resistance - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Falling mass (g): 1000 Falling height (mm): 700 Max. Residual Inden. (mm): 0.13 (no crack)
<b>Tensile Strength</b>	97.3MPa
<b>Flexural properties(Test span: 300mm) - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Bending strength: 53.2MPa Modulus of elasticity:1943 MPa Max load: Mean:10540 N - Min: 9632 N Def. at 500N: Mean: 1.83 mm - Max: 2.09 mm
<b>Nail and screw withdrawal - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Withdrawal capacity: 25.0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Swelling - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Mean Swelling: T-0.22% / W-0.08% / L-0.04% Max Swelling: T-0.33% / W-0.09% / L-0.10%
<b>Water absorption - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Mean: 2.3% / Max 2.4 %
<b>Moisture resistance undercyclic test conditions(Test span: 300mm) - EN 15534-1:2014+A1:2017</b>	Original Bending Strength: 53.2 MPa After exposure Mean Bending Strength: 46.1 MPa Mean Decrease: 13.3% Mean Bending Strength: 40.0 MPa Max. Decrease:24.8%
<b>Boiling Test</b>	Mean: 21.2% Max: 23.2%
<b>Swelling and Water Absorption</b>	Mean Swelling: 0.22% Max. Swelling: 0.33% Max. Water Absorption: 2.4%
<b>Linear thermal expansion coefficient - ISO 11359-2:2021</b>	Temperature range: -20°C-80°C Longitudinal direction: 38.7 ·10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>

**Let op:** De afmetingen en gewichten kunnen variëren met 1-3%.

**De verstrekte informatie kan variëren, actuele informatie en de resultaten van de uitgevoerde tests zijn te vinden op de website.**

# Kleuren en vormen



Golden Teak



Red Cedar



Brass Brown



Charcoal Black



Slate Grey



Ash Grey



White Birch



Ivory White

5 x 22 cm

**Lengte:** 360cm**Gewicht per stuk:** 4.15kg

15.5 x 22 cm

**Lengte:** 360cm**Gewicht per stuk:** 9.90kg

17.5 x 22 cm

**Lengte:** 360cm**Gewicht per stuk:** 11.70kg**Gewicht m2:** 17.50kg

18.75 x 16 cm

**Lengte:** 360cm**Gewicht per stuk:** 8.45kg

# SIDESCROWING

## voor het terras

### BENODIGDHEDEN



Sideloc Tool 5mm

Extension  
for SidelocSideloc Hollywood Schroef  
4.3\*40mmLange Bit  
T15

### VOORDELEN:

- **Sneller.**
- **Beter bevestigd.**
- Eén plank kan **zonder problemen** worden verwijderd.
- Wanneer je een plank verwijdert, kan je deze **opnieuw gebruiken** zonder schade aan het oppervlak.
- **Geen gaten** in de bovenste laag.



# TOPSCROWING

## Alleen waar Sidescrewing niet mogelijk is

### BENODIGDHEDEN

Toploc Schroef  
3.0\*40mmBits  
T10

### LET OP:

- **Alleen waar** Sidescrewing niet mogelijk is.

# KERAMA

**Kerama Group B.V.**  
Braillestraat 10,  
2652 XV Berkel en Rodenrijs  
The Netherlands  
+31 (0) 174 788 350

[WWW.KERAMAGROUP.NL](http://WWW.KERAMAGROUP.NL) | [INFO@KERAMAGROUP.NL](mailto:INFO@KERAMAGROUP.NL)



**supradeck**  
— Deck for life —